1-K PUR vstřikovací lepidlo

UZIN RK 37

Tvrdé, rychlovazné opravné lepidlo s vysokou pevností ve smyku

Použití:

1-K vstřikovací lepidlo pro opravy parket. K lepení a sanaci dutých míst, k pevné pokládce jednotlivých parketových elementů nebo malých dílčích ploch. Pro vnitřní prostředí.

Základní použití:

- odstranění dutých míst
- stabilizace jednotlivých parketových dílů nebo menších ploch

Vhodné na:

- cementové potěry, kalciumsulfátové potěry nebo beton
- podklady se starými voděodolnými zbytky lepidel nebo stěrkových hmot
- nové pevně přišroubované dřevotřískové desky P4 – P7 nebo OSB 2 – OSB 4 desky
- stávající podlahy z keramické dlažby a dlažby z umělého kamene, teraso aj.
- nové lité asfaltové potěry
- potěry z hotových dílců, sádrovláknité desky
- stěrkové hmoty vhodné pod parkety
- izolační a podkladové podložky UZIN vhodné pod parkety





Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN RK 37 je zvláště na řídkou tekutost nastavené reakční lepidlo, které reaguje a vytvrzuje již s velmi malým množstvím okolní vlhkosti. Efektem zpěnění lepidla je dosaženo dobrého vyplnění dutin a silového spojení.

Složení: aromatický prepolymer polyuretanu.

- Dobrá schopnost vnikání a smáčení
- Vyplňuje dutiny
- GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel
- GISCODE EC 1R Plus / velmi malý obsah emisí

Technická data:

Druh balení:	láhev z umělé hmoty s tryskou
Dodávané balení:	250 g
Skladovatelnost:	min. 6 měsíců
Barva:	žlutě transparentní
Spotřeba:	dle použití
Teplota při zpracování:	min. 15 °C na podlaze
Otevřená doba:	cca. 20 minut
Zatížitelné:	po cca 6 hodinách *
Konečná pevnost:	po cca 1 - 2 dnech *

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet: www.uzin.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN RK 37

Zpracování:

1. Lepidlo nechat před upotřebením aklimatizovat na prostorovou teplotu. Poklepáním zjistit a označit rozsah místa pro vstříknutí lepidla. Vyvrtání otvoru stanovit asi uprostřed označeného místa na nalepené lepící pásce (např. balíková páska), aby se zabránilo vyštípnutí a znečištění místa. Druhý vyvrtaný otvor (2 mm) provést v ploše dutého místa, aby umožnil únik vzduchu při injektáži.

2. Místo pro vstříknutí lepidla provrtat přes lepící pásku podle předpokládané spotřeby průměrem 1 až 4 mm a zbavit vrtného prachu.

3. Otevřenou trysku PE láhve nasadit těsně do vyčištěného otvoru a lehkým dávkovacím tlakem na láhev vstříknout lepidlo. Trysku otevřít dle průměru vyvrtaného otvoru.

4. Znečištění lepidlem na parketové podlaze ihned odstranit čistou utěrkou UZIN Clean-Box.

5. Po ukončeném nanášení lepidla odstranit přelepení otvoru. Vyvrtaný otvor vyplnit barevně přizpůsobeným tvrdým voskem nebo dřevěným tmelem podle dekoru dřeva. Otvory větší než 2 mm doporučujeme před vyplněním uzavřít vhodným dřevěným kolíčkem.

6. Po vyplnění vyvrtaného otvoru plochu na cca 6 hodin zatížit.

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při chladném, suchém uskladnění nejméně 6 měsíce skladovatelné. Odolné mrazu do – 25 st.C. Načaté balení těsně uzavřít a do týdne spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, teplota podlahy více než 15 st.C. relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a nízká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a vysoká vzdušná vlhkost zkracují dobu vyplnění, propojení a vyschnutí.
- Použitelné jak před broušením parket, tak se zřetelem na vhodná preventivní opatření i na nalakovaných parketových podlahách.
- Průměr vrtaného otvoru dimenzovat, podle odhadnutého objemu dutého místa určeného k vyplnění, mezi 1 a 4 mm.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE RU 1 – Bez rozpouštědel. Není zápalné. Obsahuje Diphenylmethandiisocyanat. Označení Xn: „Zdraví škodlivé". Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Citlivost vdechnutím a kontaktem s pokožkou možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV, Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE RU 1. Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fysiologicky nezávadná. Velmi nízký obsah emisí EMICODE EC 1 R Plus

Likvidace :

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plastové obaly zbavené zbytků, vyškrábané případně bez kapek jsou recyklovatelné. Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu a rovněž nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Plastové nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu a vytvrzené zbytky výrobku jsou stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny.
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.

04.15 / LD / CZ / 05.15/MB