TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1 K PUR parketové lepidlo

UZIN MK 95 NEU

Tvrdě elastické, lehce pěnící lepidlo pro velkoformátové parkety spojené perem a drážkou

Použití:

1 K polyuretanové lepidlo s tvrdě elastickým hřebínkem a pěnícími schopnostmi. Speciálně pro pokládku velkorozměrových druhů parket a masivních parket. Pro vnitřní prostředí.

Hlavní oblast použití:

- masivní palubky 15 – 22 mm
- masivní parkety

Dodatečné oblasti použití:

- vícevrstvé parkety
- vícevrstvé palubkové dílce

Vhodné na:

- cementové a kalciumsulfátové potěry nebo beton
- nové, pevně přišroubované dřevotřískové desky P4 – P7 nebo OSB desky OSB 2 – OSB 4
- potěry z hotových dílců, sádrovláknité desky
- stěrky, které jsou vhodné pro parkety
- UZIN izolační a kladečské podložky, které jsou vhodné pro parkety
- teplovodní podlahové vytápění





UZIN UTZ AG
Z-155.10-34

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

GEV-EMICODE EC 1 R sehr emissionsarm

Přednosti výrobku / vlastnosti:

UZIN MK 95 NEU je svými technickými vlastnostmi ideální pro pokládku velkoformátových parket. Efekt lehkého napěnění a rychlá schopnost přitažení tohoto vlhkostí tvrdnoucího lepidla zajišťuje perfektní výsledek pokládky.

Pojivo: Vlhkostí vytvrzující prepolymer polyuretanu.

- Dobrá stabilita hřebínku
- Lehce napěňující
- Tvrdě elastické lepidlo dle ISO 17 178
- Zbytky lepidla na parketách lze v čerstvém stavu odstranit
- GISCODE RU 1 / bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 R / velmi malý obsah emisí

Technická data:

Druh balení:	plechová nádoba
Dodávané balení:	16 kg
Skladovatelnost:	nejméně 6 měsíců
Barva:	béžová
Spotřeba:	1000 - 1200 g/m²
Teplota při zpracování:	nejméně 15 °C na podlaze
Doba kladení:	cca. 30 minut*
Zatížitelné:	po cca 12 hodinách*
Broušení:	po cca 24 hodinách*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet: www.uzin.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN MK 95 NEU

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, rovný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které by mohly omezovat přilnavost. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být přebroušeny a dobře vysáty.

Přilnavost snižující nebo labilní povrchové vrstvy, např. separační materiály, zbytky lepidel, zbytky stěrkových hmot, zbytky podlahovin nebo nátěrů aj. důkladně odkartáčovat, odbrousit, odfrézovat nebo otryskat. Volné části a prach důkladně vysát.

U normu splňujících, suchých podkladů (cementové potěry, suché podklady), které jsou vhodné pro přímé lepení parket, lze vynechat aplikaci penetrace. Calciumsulfátové (anhydritové) potěry, cementové potěry zušlechtěné urychlovači či zhotovené z rychlých cementů a také potěrové speciální konstrukce penetrovat výrobkem UZIN PE 414 nebo si vyžádat technickou podporu.

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

Zpracování:

1. Nádobu s obsahem nechat před upotřebením aklimatizovat na prostorovou teplotu. Po otevření stáhnout z povrchu ochrannou fólii a případně vytvořený povlak odstranit, nemíchat.
2. Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou (viz Údaje o spotřebě) rovnoměrně na podklad. Nanést na podklad jen tolik lepidla, na kolik je možné v době pokládky položit parkety s dobrým smočením rubu. Parketové prvky dobře přitlačit.
3. Nečistoty z lepidla odstranit v čerstvém stavu čistícími utěrkami UZIN Clean-Box. Nečistoty z lepidla ve vytvrzeném stavu lze odstranit se zvýšeným úsilím.

Údaje o spotřebě:

Druh parket	Zubování	Spotřeba*
Vlysy / vícevrstvé parkety	B 11	1000 – 1200 g/m²
Masivní palubky	UZIN zubová lišta palubková	cca. 1200 g/m²

* Při 20 st.C a 65% relativní vzdušné vlhkosti při aklimatizované nádobě s lepidlem

Důležitá upozornění:

- Originální balení je při mírně chladném, suchém uskladnění nejméně 6 měsíců skladovatelné. Odolné mrazu do – 25 st.C. V načatém balení lepidlo těsně zakrýt fólií a co možná nejrychleji spotřebovat.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nižší teplota a nižší vlhkost vzduchu prodlužují, vyšší teplota a vysoká vlhkost vzduchu zkracují dobu pokládky, čas přitažení a čas vyschnutí.
- Při pokládce velkoformátových elementů je nutno zhotovit zvýšenou rovinnost podkladu, případně je nutno dbát údajů výrobce.
- Při stěrkování je minimální tloušťka vrstvy 2 mm.
- U vystěrkovaných podkladů dbát na dobré proschnutí stěrkovací hmoty.
- Spodní konstrukce dřevěných podlah musí být suchá. Je nutné zajistit dostatečné odvětrání nebo zadní odvětrání např. odstraněním okrajových dilatačních pásků nebo instalací speciálních soklových lišt s větracími otvory.
- Je nutné dbát na normalizovanou vlhkost dřeva.
- Alkohol jako metanol, etanol, líh, vinný líh atd. jako i alkoholové výpary mohou narušit nebo dokonce při koncentrovaném působení zabránit vytvrzení UZIN MK 95 NEU. Proto při zpracování UZIN MK 95 NEU odstranit z blízkosti alkoholy a výrobky obsahující alkoholy jako čističe, ředidla nebo rozpouštědlová lepidla.
- K dotčeným stavebním dílům je nutno dodržet dostatečně velký a rovnoměrný odstup dle druhu parket, druhu dřeviny a velikosti prostoru.
- Při dodržení normalizované vlhkosti dřeva a vzduchu a dostatečné aklimatizaci parket je možno nejdříve po 24 hodinách provést broušení a úpravu povrchu, např. s vhodným výrobkem Pallmann (www.pallmann.cz).
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahoviny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahoviny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.) Dbejte mimo jiné na související normy a směrnice:
  – DIN 18 356 „Parketářské práce“
  – Směrnice Průmyslového svazu výrobců lepidel „Lepení parket“
  – Směrnice Centrálního svazu německých stavebních živností (ZDB) „Elastické podlahoviny, textilní podlahoviny a parkety na vyhřívaných podlahových konstrukcích“.
  – TKB směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  – BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“.

Ochrana práce a životního prostředí:

GISCODE RU 1 – Bez rozpouštědel. Není zápalné. Obsahuje difenylmetandiisokyanát (MDI). Zdraví škodlivý při vdechnut. Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Při dýchání MDI výparů vzniká podezření na rakovinotvorný účinek. Citlivost vdechnutím a kontaktem s pokožkou možná. Při zpracování dobře větrat, používat ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. Při kontaktu s pokožkou se ihned umýt velkým množstvím vody a mýdla. Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře. Je třeba dbát mimo jiné na: Předpisy GefStoffV, Bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, List bezpečnostních údajů, Informace o skupině výrobků a Návod vzorového provozu stavby BG pro výrobky s GISCODE RU 1.
Po vytvrzení pachově neutrální jakož i ekologicky a fysiologicky nezávadné – nezatěžuje kvalitu vzduchu v místnosti ani formaldehydem, ani jinými těkavými látkami. S velmi nízkým obsahem emisí – EMICODE EC 1 R.

Likvidace:

Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Plechové nádoby, zbavené zbytků, vyškrábané popřípadě bez kapek jsou recyklovatelné.
Nádoby s nevytvrzeným zbytkem obsahu, jakož i nevytvrzené zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad. Zbytky výrobku proto pokud možno nechat vytvrdnout na vzduchu a potom zlikvidovat jako stavební odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.
04.15 / LD /05.15/ MB