TECHNICKÝ LIST

Verze: 25. 5. 2017 CZ

Rozměry a základní informace

Parametr	Norma	Boards	Tiles
Šířka:	ISO24337	225 mm	600 mm
Délka:	ISO24337	1524 mm	900 mm
Počet lamel v balení:		8 ks	4 ks
Balení :		2,74 m^2	2,16 m^2
Hmotnost balení:	ISO23997	22 kg	17,6 kg
Tloušťka lamely:	ISO24337	4,5 mm	4,5 mm
Tloušťka vrchní vrstvy:	EN429	0,55 mm	0,55 mm
Jádro:		Zvukově redukční, robustní a vodotěsné Floorify® Rigid Core	
Povrchová úprava:		Ochrana proti poškrábání a odolná proti skvrnám Floorify® Silent Touch Technology	
Zámek		Tradiční click systém bez lepení pod licencí Unilin.	

Záruka

Třída použití:	ISO10582	33
CE:	EN 14041	DoP FF001
Záruka	Domácnosti: Komerční prostory:	25 let 5 let

Technické údaje

	Požadavky normy	Floorify hodnoty
Odolnost proti opotřebení:	EN13329, Annex E	≥ 2000 cyklů	≥ 3000 cyklů – AC3
Odolnost vůči nárazu:	EN13329	≥ 1 200 mm	V kombinaci s podložkou Floorify® Comfort underlay 1800 mm – IC3
Odolnost proti bodovému zatížení :	ISO24343-1	≤ 0,1 mm	V kombinaci s podl. Floorify® Comfort underlay: bez viditelných změn
Odolnost proti skvrnám:	EN423	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4	Skupiny 1 a 2: stupeň 5; Skupina 3: stupeň 4
Odolnost proti UV záření:	ISO 105-B02:1994, Metoda 3a	6 minimum	> 6
Požární klasifikace:	EN 13501-1 ISO 9239-1		Bfl-s1
Rozměrová stálost:	EN ISO23999 6 hodin při 80 °C	≤ 0,25 %	≤ 0,15 %
Pevnost zámku:	ISO24334	Dlouhá strana: > 1 kN/m Krátká strana: 1,5 kN/m	Dlouhá strana: > 9 kN/m Krátká strana: > 9 kN/m
Reakce na posun nohy nábytku:	EN424	0,1 mm/32 kg	Beze změny
Odolnost proti kolečkům židle:	EN425	> 25000 cyklů: žádná delaminace, žádné rušení	V kombinaci s Floorify® Comfort underlay: žádné vyditelné změny
Protikluznost – Aquagrip:	EN13893		třída DS
Bobtnavost	ISO24336	< 18%	0%
Tepelný odpor (podlaha + podložka):	EN12667	< 0,15m² K/W	< 0,15m² K/W
Podlahové vytápění:	Vhodné pro všechny standardní topné systémy v podlahách s betonovým podkladem. Elektrické topné systémy lze použít, pokud garantují na celém povrchu podlahy rovn.telotu max 27 °C a teplotní náběh je pozvolný.		
Kročejový útlum:	ISO712	DLw 18 Db	V kombinaci s Floorify® Comfort underlay D Lw 20 Db

Nebezpečné látky

Emise formaldehydu:	EN14041	E1	E1
TVOC 28 dnů:	ISO 16000-6	< 1000 µg/m³	< 10 µg/m³
Emise ve vzduchu v interiéru:	Výnos č. 2011-321		A+
REACH standardy:		Floorify® podlahy a příslušenství jsou zcela kompatibilní se standardy REACH.	
Plastifikátory		pouze DOPT – čisté PVC – 100 % bez ortoftalátu	

Společnost Floorify NV si vyhrazuje právo provádět změny materiálu a struktury, pokud slouží ke zlepšení kvality.